

Emulsões betuminosas catiónicas convencionais

Denominação anterior a 2005 (1)	NP EN 13808:2016	Utilizações previstas
ECR-1	C60B3	Regas de colagem e de cura
ECR-1TA	C60B3 TA	Regas de colagem com características termoaderentes
ECR-2	C65B2	Regas de colagem especiais
ECR-3	C69B2	Revestimentos superficiais e semi-penetrações
ECI	C50BF4	Regas de impregnação
ECL-1	C60BF4	Regas de impregnação
ECL-2	C60B5 Rec	Reciclagem a frio e temperada
ECL-2	C60B4 Slu	Lamas asfálticas
ECM-2	C67BF3	Misturas abertas a frio

(1) De acordo com a especificação LNEC E354-1984 e com os Cadernos de Encargos dos Donos de Obra.

Emulsões betuminosas catiónicas modificadas

Denominação anterior a 2005 (2)	NP EN 13808:2016	Utilizações previstas
ECR-1 mod	C60BP3	Regas de colagem
ECR-1 mod TA	C60BP3 TA	Regas de colagem com características termoaderentes
ECR-2 mod	C65BP2	Regas de colagem especiais
ECR-3 mod	C69BP2	Revestimentos superficiais
ECR-2	C67BPF3	Misturas abertas a frio e temperadas
ECL-2 mod	C60BP4	Microaglomerados a frio

(2) De acordo com Cadernos de Encargos de Donos de Obra.